

Positie van de coating

Voor **dubbel glas** werken wij standaard met een 1.0 coating op positie 2, tenzij bv. Dark Grey of andere speciale glassoorten zonder coating, die als buitenruit worden gebruikt. Dan wordt deze 1.0 coating op positie 3 gezet.

De coating van zonwerende beglazing staat altijd op positie 2 (of 1 uitzonderlijk).

Bij **triple beglazing** werken wij standaard met een coating op positie 2 en 5, tenzij bv. Dark Grey of andere speciale glassoorten zonder coating die als buitenruit worden gebruikt.

Voor triple beglazing met een speciale glassoort als buitenruit, wordt met de coating op pos 3 en 5 gemaakt: bv. Dark grey, stopsol, figuurglas, akoestisch gelaagd, mat gelaagd.

Gezandstraald triple glas: enkel mogelijk op de middelste ruit bij triple beglazing.

Glashoeken met oversteek **zonder coating** op de buitenruit is niet mogelijk voor triple beglazing.

Let op! De binnenzijde van de ruit staat altijd tegen binnenzijde van de glasbok als deze van de productielijn komt, dit geldt voor alle beglazingen.

Notatie van de glassamenstelling is altijd van buiten naar binnen bv.:

Cylite Triple Dark Grey T10/SSZ/LE 6/SSZ/LE 66.2

Cylite One 10/SSZ/88.2

